

## MONOFIX® LİKİT Tozuma Önleyici Sıvı Yüzey Sertleştiricisi



Ürün Kodu: 30 kg: 52030, 180 kg: 52180  
Kalite Sınıfı ve Belgeleri



EN 1504-2

**Tanımı:**

Beton ve çimento bazlı zeminlerin üzerine uygulanarak, yüzeyi tozuma ve aşınmaya karşı koruyan, düşük viskoziteli, renksiz **sıvı yüzey sertleştiricisidir**. Çimentonun hidratasyonu sırasında çıkan serbest kireç ile birleşip kristaller oluşturur. Su geçirmeyen, tozumayan bir yüzey meydana getirir.

**Kullanım Alanları:**

- İç ve dış mekânlarda,
- Sertleşmesi, tozuması istenen, beton döşemeler, çimento esaslı şaplar, karo ve taş döşemelerde,
- Fabrikalarda, endüstriyel saha ve atölyelerde,
- Depolarda ve garajlarda,
- Bodrum kat zeminlerinde ve yaya yollarında kullanılır.

**Avantajları:**

- Beton ve çimento bazlı zeminlerin tozuma ve aşınmaya karşı direncini artırır.
- Yeni ve eski döşemelere uygulanabilir.
- Yükseltilmiş döşeme altlarına uygulanabilir.
- Yüzeyde kalıcı ve etkili bir dayanıklılık sağlar.
- Uygulaması kolay, kullanıma hazırdır.
- Su bazlıdır, çevre dostudur.

**Yüzeyin Hazırlanması:**

- Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
- Sert bir süpürge veya telli fırça ile zemini iyice süpürdükten sonra yumuşak bir süpürge veya vakumlu bir temizlik aleti ile yüzeyden tozları temizleyiniz.
- Yüzeyi nemlendiriniz ve suya doymasını sağlayınız. Yüzeyde biriken fazla suyu MONOFIX LIKİT uygulamasından önce iyice temizleyiniz.

**Uygulama Bilgileri:**

- MONOFIX LIKİT beton yüzeye rulo veya fırça ile eşit şekilde dağıtılarak sürülmelidir. 1. kat uygulamasından 24 saat sonra 2. kat uygulama yapılabilir. Bazı yüzeylerde 3. kat uygulama gerekebilir.
- Son kat uygulamadan 1 gün sonra yüzey su ile yıkanmalıdır.

**Tüketim:**

Her katta yaklaşık 200 - 250 g/m<sup>2</sup> (Beton yüzeyin emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.)

**Dikkat:**

- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- Dış mekânlarda yapılan uygulamalardan hemen sonra beton yüzeyi 2 - 3 saat kar, yağmur gibi etkenlere karşı korunmalıdır.
- MONOFIX LIKİT kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır. Haricen su katılmamalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey eğer yeni beton ise 28 günlük kür süresini beklemeden uygulama yapmayınız.
- Mobilyalar, camlar ve boyalı duvarlar MONOFIX LIKİT'in sıçramasından korunmalıdır.

**Ambalaj:**

30 kg'lık plastik bidon ve 180 kg'lık varillerde

**Raf Ömrü:**

Açılmamış orijinal ambalajında, aşırı sıcak olmayan kapalı yerde 12 ay saklanabilir. Kullanım öncesi çalkalayınız. Donmaya karşı koruyunuz.

**Sağlık ve Emniyet:**

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

**Teknik Özellikleri**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Görünüş       | : Şeffaf sıvı        |
| Sıvı Yoğunluk | : ~ 1,10 kg/l (20°C) |

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.